VANDEX® BB 75 ELAST

COULIS D'ETANCHEITE RENDU ELASTIQUE SYSTEME A DEUX COMPOSANTS

Application
VANDEX® BB 75 ELAST est utilisé pour la protection étanche d'ouvrages de maçonnerie et enduits et surtout dans les zones risquant de se fissurer ou de se déformer.

Description
VANDEX® BB 75 ELAST est composé de VANDEX® BB 75 GRIS et VANDEX® PK 75, un liquide synthétique, qui donne l'élasticité.

Caractéristiques et propriétés
Après durcissement le **VANDEX® BB 75 ELAST** est
- totalement étanche
- élastique et ponte les fissures jusqu'à 0,5 mm (PV 8811.17)
- résistant au gel et à la chaleur
- perméable à la vapeur d'eau

Mode d'emploi
Le support doit être sain et propre, exempt d'efflorescences, parties friables, poussières, corps gras,... Par après mouiller le support à saturation jusqu'à ce qu'il soit humide au moment de l'application du coulis. Mélanger mécaniquement pendant au moins 3 minutes, 25 kg VANDEX® BB 75 GRIS (poudre) et 10 kg VANDEX® PK 75 (liquide). Laisser reposer le coulis pendant 2 minutes et bien rémélanger juste avant l'emploi. Appliquer le coulis à l'aide d'une taloche, une brosse adapté, ou pulvérisateur pour mortier fin en 2 couches sur béton ou enduit de ciment, en 3 couches sur de la maçonnerie. Mélanger le coulis régulièrement. Pendant le sèchement protéger le coulis du soleil et du vent pour éviter un sèchement trop vite, en maintenant les surfaces traités humides. Ne jamais appliquer par des températures inférieures à 5°C, sur des supports gélifs et quand le risque existe que le coulis va être délavé par la pluie.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
+/- 2 kg/m² par couche

Conditionnement

VANDEX® BB 75 GRIS	sac de 25 kg
VANDEX® PK 75	bidon de 10 kg

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation

VANDEX® BB 75 GRIS	1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.
VANDEX® PK 75	8 mois après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24